

繰り返し機能(メンテナンス)を要求される
緩み止めや調整箇所に
オリジナル充填式緩み止めプリコーティング剤

F-Lock(エフロック)



緩み止めを使用箇所から大別すると、メンテナンスを殆どおこなわない箇所とメンテナンス頻度の高い箇所とに分けられます。前者の場合はLOCTITE®(ロックタイト)を使用すれば良いのですが、後者のような箇所では繰り返し使用性を要求されることがあります。この要求に満足するのが、F-Lock(エフロック)です。

F-Lockは、弾性・復元性・耐摩耗性・耐油性に優れた「12ナイロン樹脂」を、ねじ部品のねじ面に、融着した高性能の調整・緩み止め機能を発揮する、アジャストコーティングの総称です。

F-Lockの種類

グレード	PA300	PA303	PA305	PA308
色	桃	青	緑	赤
特長(推奨)	M8~M30	M6~M7	M4~M5	M2~M3

F-Lockの成分

樹脂	ナイロン12
溶剤	含有せず
毒性	無
融点	175℃~180℃
吸水性	0.9%~1.0%(65%RH・20℃)
使用温度範囲	-50℃~140℃
棚寿命	半永久的(50%RH以下)

■ お問い合わせは

エフロック株式会社

守口工場 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4丁目29番13号 TEL 06-6998-1101 FAX 06-6998-1100
 蟹江工場 〒497-0044 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田大海用134 TEL 0567-94-1101 FAX 0567-94-1100