

人と地球に優しく……

今世界で一番使われている
水溶性緩み止めファスナーのプリコーティング剤

LOCTITE® (ロックタイト)



LOCTITE® (ロックタイト)

プリコーティング型接着剤

「プリコーティング型接着剤」はねじ部品の緩み止めとシール目的に開発された水溶性の製品です。

「プリコーティング型」とは、ねじ山に予め接着剤をコーティング加工したもので、接着剤の塗忘れ防止が可能となり、確実な緩み止め・シール効果を発揮します。これらの製品は、液状の嫌気性接着剤と同様な緩み止めとシール効果があり、硬化後は三次元構造の熱硬化性アクリル樹脂となり耐溶剤・耐薬品性に優れています。又、ねじ接合部の腐食防止にも役立ちます。

LOCTITE®の種類

グレード	200	202	203	204	201	
色	黄	緑	グレー	赤	黄	
特長	高強度	中強度	低強度	最高強度	耐熱用	
強度 N・m	鋼ボルト・ナット	11.3~13.7	9.3~12.3	7.4~9.8	14.7~16.7	13.7~15.7
	亜鉛クロメート 鋼ボルト・ナット	8.8~11.8	7.8~11.2	4.9~7.4	12.7~15.7	11.8~14.7
使用温度範囲	-55℃~150℃				-55℃~200℃	

M10 P1.5ボルト、ナットを使用し締め付けトルク0-N・mで室温72時間後の破壊トルク
※上記データは弊社実験値であり使用実際値と相違する場合があります。

■ お問い合わせは **ヘンケルジャパン(株) LOCTITE® 加工指定工場**

タナカコ.リコート株式会社

守口工場 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4丁目29番13号 TEL 06-6998-1101 FAX 06-6998-1100
蟹江工場 〒497-0044 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田大海用134 TEL 0567-94-1101 FAX 0567-94-1100